

Handbuch

der

Inventaryer

Mineralogische

Tab. II. A. 10

von

Joh. Friedr. Ludw. Hausmann

privatliche Professor der Philosophie und Mineralogie
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

ausg.



Erster Band,

die Einleitung und vom Systeme, die Klasse der Kombustiblen
und auf der Klasse der Subcombustiblen, die Unterordnung der
Metalloride handelnd.

Göttingen,

bei Vandenhoeck und Ruprecht.

1813.

Wab. Leonhard's u. s. w. Min. Tab. 70.
(zum Theil).

Unlösliches Grau-Manganerz.
Karst. Tab. 72. Anm. 130. c.

Begleiter: dichter Grau-Braunstein;
Brauneisenstein.

Fundorte: St. Johannes bei Langenberg,
Raschau im Erzgebirge.

3. Schwarz-Braunstein.

Wesentlicher Bestandtheil: Magnesiums
oxydhydrat?

Kohlenschwarz, Weinschwarz und dare
aus in das Bräunlich- und Eisenschwarze.

In Salpetersäure für sich unauflöslich.

a. Blättricher. Von unvollkommen blättri
cher Textur, in das Strahlige, Auf
den Spaltungsflächen zwischen dia
mantartig glänzend und wenigglänzend.
Von einer Mittelfarbe zwischen bräun
lich- und eisenschwarz. Röthlichbraun
er, matter Strich.

Verhärte tes Schwarzbraunsteinerz.
Neuß Min. II. 4. 463.

Verhärte tes Schwarzbraunsteinerz.
Karst. Tab. 72. Anm. 131.

Kry stallisirt: in langgezogenen, spitzwink
lichten Oktaëdern; herb, eingesprengt.

Begleiter: strahliger Grau-Braunstein.

Fundort: Ehrenstoc bei Ilmenau in
Thüringen. II

b. Fasriger. Zart, gemeintlich auseinander
laufend; fasrige Textur. Inwendig
hart schimmernd. Blauschwarz.